



SWEBOR400

## ANWENDUNGSGEBIETE

SWEBOR400 ist unsere 400HB-Güte für Verschleißbleche aus Bandproduktion. Sie wird verwendet, wenn hoher Widerstand gegen Verschleiß, hohe Festigkeit, gute Schweißbarkeit und Biegeverformungseigenschaften gefordert werden. Dank seiner hohen Streckgrenze und Härte kann SWEBOR400 für Konstruktionen verwendet werden, in denen man Gewicht sparen will, jedoch die Festigkeit beibehalten werden soll oder in denen der Verschleißwiderstand erhöht werden muss.

Anwendungsbeispiele hierfür sind: Ladeflächen-Aufbauten für LKWs, Trichter für Schüttgut, Zerkleinerungsmaschinen, Zementmischer, landwirtschaftliche Maschinen, etc. Aufgrund der sehr guten Oberflächenbeschaffenheit sowie ausgezeichneten Ebenheitstoleranzen sind die SWEBOR400-Tafeln hervorragend zur Weiterverarbeitung mit Laserschneidanlagen geeignet.



## CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG (TYPISCHE WERTE DER RICHTANALYSE)

	C	Si	Mn	P	S	Cr	B
SWEBOR400	0,18	0,25	1,20	0,020	0,010	0,20	0,002

## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN & KOHLENSTOFFÄQUIVALENT (TYPISCHE WERTE)

	DICKE (mm)	STRECK- GRENZE Rp0.2 N/mm <sup>2</sup>	BRUCH- GRENZE Rm N/mm <sup>2</sup>	BRUCHVER- LÄNGERUNG A5 %	SCHLAG- ZÄHIGKEIT KV -40°C J	HÄRTE HBW ± 10%	CEV
SWEBOR400	2,5 – 12	1050	1250	10	25	400	0,42

$CEV=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15$

## BEARBEITUNG

SWEBOR400 hat sehr gute Eigenschaften beim freien Biegen, der spanenden Bearbeitung, beim Sägen und mechanischen Schneiden. Nähere Informationen hierüber schicken wir Ihnen gerne zu.

## SCHWEISSEN

SWEBOR400 hat dank seiner chemischen Zusammensetzung sehr gute Schweiß Eigenschaften. Sollte die aggregierte Dicke der zusammengesetzten Blechen 30mm überschreiten, wird ein Vorwärmen auf 100°C nötig. Die Tafeln müssen sauber und trocken sein. Gängige Schweißzusatzstoffe für vergütete Bleche sind Esab 48.00 und OK autrod 12.51. Wird eine hohe Festigkeit des Zusatzwerkstoffes benötigt, kann OK 75.75 oder OK autrod 13.10/13.12 verwendet werden. Wählen Sie stets einen Zusatzstoff mit niedrigem Wasserstoffgehalt.